

Эмаль PARADE CLASSIC A5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 80°C термостойкая алкидная

Универсальная Высокопрочная

- Для внутренних и наружных работ
- Полуматовое высокопрочное термостойкое (до 80°C) супербелое покрытие
- Высокая износостойкость, атмосферостойкость
- Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей. Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП, ДВП, фанера.
СВОЙСТВА	Термостойкая эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образует износостойчивое, атмосферостойкое полуматовое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 80°C, частую влажную уборку. Обладает отличной укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть очищена от пыли, ржавчины, жиров и других загрязнений. При нанесении на старую краску удалить отслаивающиеся части и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении эмали методом распыления, необходимо разбавить ее на 12-17% уайт-спиритом. При окраске минеральных поверхностей рекомендуется предварительно прогрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65% на отлип - не более 4ч полное высыхание - не более 16ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	~ 12 м ² /л (на 1 слой) Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
ПЛОТНОСТЬ	База А - 1,21 г/см ³ ;
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	80°C (средняя температура поверхности)
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную универсальными колерами.
СОСТАВ	Алкидная смола, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана (для базы А), функциональные добавки.
ФАСОВКА	0,45л; 0,75л; 2,5л.