

1К ГРУНТ ЦИНКОПОЛНЕННЫЙ

KU-2301



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2020.

Описание продукта.

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из чёрных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов, значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии. Обладает высокой степенью антикоррозийной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью.

Область применения.

Является незаменимым средством для защиты сварных швов, локального и полного восстановления повреждённого покрытия анодированного цинком. Высокая концентрация цинка и большая толщина сухой плёнки создают достаточную электропроводность, позволяющую производить точечную сварку.

Свойства.

- Обеспечивает катодную защиту металла от коррозии.
- Может использоваться как самостоятельное покрытие.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Не трескается и не отслаивается.
- Быстрая естественная сушка.
- Ровное покрытие совершенно на любой поверхности.

Указания по применению.

- Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
- Для наилучших результатов грунт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед грунтованием удалить ржавчину и окалину, отшлифовать наждачной бумагой P80—P240 (сухое шлифование). Тщательно обезжирить. Для обезжиривания рекомендуется «Удалитель силикона» KUDO.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2—3 минут.
- Грунт наносить с расстояния 25—30 см в 2—3 слоя с промежуточной сушкой 10—15 минут при температуре +20°C. Время высыхания 12 часов при температуре +20°C. Толщина покрытия: 25—30 мкм на каждый слой.
- Для достижения наилучших результатов окрашивания перед нанесением эмали рекомендуется применение грунта-наполнителя. Рекомендуем использовать «1К Грунт-наполнитель» KUDO.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровное, однородное, без кратеров, пор и морщин
Цвет	серый
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C по ГОСТ 19007-73, ч, не более	0,5
Адгезия покрытия по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Твёрдость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,2
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1М, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Площадь, укрываемая 1 баллоном	≈1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	модифицированная синтетическая смола, цинковые пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, диметилловый эфир
Срок годности	5 лет
Чувствительность к замораживанию	нет

Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °C до +50 °C..

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:

KU-2301

EAN-13:

4606445019162

ITF-14:

14606445019169

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.