

Эмаль ДЛЯ ПОЛА ПФ-266 ЛАКРА

для деревянных полов

- Для внутренних работ
- Сверхпрочное износостойкое покрытие
- Высокие декоративные и защитные свойства
- Высокая стойкость к мытью
- Произведено в соответствии с ГОСТ Р 51961-2008
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

| | |
|------------------------|--|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов внутри помещений. Возможна окраска дверей, мебели и других поверхностей. |
| СВОЙСТВА | Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к истиранию. Готова к применению. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | При нанесении на ранее окрашенные полы необходимо удалить отслаивающиеся части, различные загрязнения, зашкурить и удалить пыль. Ранее окрашенные полы для удаления ворса необходимо зашкурить и удалить пыль. |
| НАНЕСЕНИЕ | Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной консистенции. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент очистить растворителем. |
| ИНСТРУМЕНТ | Кисть, валик, распылитель. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | при температуре 20°C и относительной влажности 70% «От пыли» – 8ч; Полное – 24ч. Допускается хождение по покрытию через 48 часов после нанесения. Занос и расстановка мебели допускается не ранее, чем через 5-6 суток. |
| РАСХОД | 60-90 г/м ² |
| ХРАНЕНИЕ | Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать. |
| МАССА НЕТТО | 1кг; 2кг; 3кг; 20кг. |
| ЦВЕТОВАЯ ГАММА | Желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый. |
| СОСТАВ | Пентафталевый лак, железистые пигменты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки. |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» |