



vetonit TT30 light

Штукатурка
цементная
облегченная

14 кг
на 10 мм/1 м²

НИЗКИЙ РАСХОД

УДОБСТВО И СКОРОСТЬ В РАБОТЕ



- Низкий расход
- Нанесение тонкого слоя от 3 мм
- Ручное и механизированное нанесение

НАЗНАЧЕНИЕ

Базовое выравнивание стен и потолков с нормальной и пониженной прочностью основания (пеноблоки, газоблоки) слоем от 3 до 30 мм (локально до 50 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухие, влажные помещения, локальное выравнивание наружных поверхностей зданий.

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный), оштукатуренные поверхности.

☎ 8 800 234 01 31

🌐 www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	цемент
Заполнитель	песок
Влагостойкость	влагостойкая
Максимальная фракция, мм	0,63
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	3–30 (локально до 50)
Расход воды, л/кг	0,15–0,22
Расход воды, л / 25 кг	3,75–5,5
Расход смеси, кг/м²/мм	1,4
Время использования с момента затворения, ч	2
Время высыхания одного слоя 10 мм до следующих операций, сут	1–2
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность на сжатие через 28 суток, отн. вл. 50 %, +23 °С, МПа, не менее	6
Морозостойкость, циклы, не менее	75

Фасовка: бумажный трехслойный мешок 25 кг со средним слоем из полиэтилена.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оно должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. д., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +5 до +30 °С. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ.

Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit prim optimus** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта.

Согласно СП 71.13330.2017 на не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо нанести обрызг толщиной не менее 5 мм, приступить к штукатурным работам нужно не ранее чем через 12 часов после его нанесения.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 3,75–5,5 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи дрели с насадкой 3–5 минут.

Раствор должен отстояться в течение 10 минут. Затем смесь должна быть еще раз перемешана перед использованием. После этого растворная смесь пригодна для использования в течение 2 часов с момента затворения водой.



НАНЕСЕНИЕ

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом.

Предыдущий слой штукатурки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Время высыхания одного слоя 1–2 суток.



ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Необходимо выполнять деформационные швы в слое штукатурки каждые 7–9 м, прорезая весь штукатурный слой до основания. Швы заполняют эластичным материалом для заделки швов — однокомпонентным клеем-герметиком на основе STP-полимера **vetonit hybrid universal**.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Штукатурка **vetonit TT30 light** непригодна для выравнивания полов и для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных бетонконтактом и другими грунтовками для гипсовых материалов.

В сухих условиях для обеспечения затвердевания выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2–3 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN