

Эмаль PARADE CLASSIC A4 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 120°C термостойкая акриловая

Экологичная, быстросохнущая, супербелая

- Для внутренних работ
- Полуматовое супербелое термостойкое (до 120°C) покрытие
- Превосходная прочность и износостойкость
- Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- Не желтеет со временем, без запаха
- Содержит ингибитор мгновенной коррозии
- Допускается окрашивание теплых (до 45°C) радиаторов
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП, ДВП, фанера.
СВОЙСТВА	Специальная высокопрочная водоразбавляемая акриловая эмаль. Образует полуматовое Супербелое термостойкое покрытие с безупречными декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 120°C, частую влажную уборку и эксплуатационные нагрузки. Не желтеет со временем и не трескается. Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Без запаха. Эмаль содержит ингибитор мгновенной коррозии, который предотвращает коррозионные процессы при нанесении эмали. Допускается окрашивание теплых (до 45°C) радиаторов. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении на металлические поверхности (черный металл, чугунные радиаторы отопления и т.д.): поверхность предварительно очистить от пыли, жиров и других загрязнений, ржавчину удалить механически до чистого металла. Обработать алкидной грунтовкой ГФ-021. После полного высыхания алкидной грунтовки (в соответствии с рекомендованным временем сушки производителем грунтовки, но не менее чем через 24 ч) нанести эмаль. Допускается окрашивание теплых (до 45°C) радиаторов. При нанесении на деревянные поверхности: поверхность предварительно очистить от пыли, жиров, других загрязнений. Старую отслаивающуюся краску удалить механически и зашкурить. Предварительного грунтования поверхности не требуется. В случае окрашивания гладкой, ровной деревянной поверхности рекомендуется использовать велюровый или коротковорсный валик.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в зависимости от площади и вида поверхности при температуре выше 10°C и влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	120°C (средняя температура поверхности)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65% «от пыли» - не более 1,5ч полное высыхание - не более 5ч Беречь от воды в течение суток после нанесения.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	~ 8 м ² /л (на 1 слой) Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	1,22 г/см ³ Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную водными колерами.
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, диоксид титана, микрокоалин, этиленгликоль, вода, ингибитор коррозии, функциональные добавки.
ФАСОВКА	0,45л; 0,9л; 2,7л.