

Клей БУСТИЛАТ М-20 ЛАКРА

- Для внутренних работ
- Влагоизолирующий эффект
- Обладает высокой прочностью склеивания
- Образует эластичную пленку
- Морозостойкий
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначен для приклеивания: синтетических ворсовых ковров, линолеума на тканой основе, полимерных и керамических облицовочных плиток, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и тканевой основе на бетон, асбоцементные и древесноволокнистые плиты, деревянную основу и штукатурку с последующей эксплуатацией внутри помещений с нормальной влажностью.
СВОЙСТВА	Высококачественный клей на основе водной полимерной дисперсии. Обладает высокой прочностью склеивания, после высыхания образует эластичную пленку.
СУХОЙ ОСТАТОК	Не менее 40%.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли и загрязнений. Пористые поверхности предварительно прогрунтовать раствором клея из расчета 1кг клея на 7л холодной воды.
НАНЕСЕНИЕ	<p>Перемешать клей. При загустевании допускается разбавить клей водой до требуемой консистенции, не более, чем на 10%.</p> <p>Наклеивание линолеума и ворсовых покрытий. Равномерно нанести клей на поверхность пола, тщательно прижать наклеиваемый материал по всей площади и оставить для высыхания не менее, чем на 24 ч. Расход клея 0,6 кг/м².</p> <p>Наклеивание обоев и декоративных пленок. Равномерно нанести клей по всей площади наклеиваемого материала, наклеить и оставить для высыхания не менее чем на 24 часа. Расход клея 0,35 кг/м².</p> <p>Наклеивание облицовочных плиток Использовать клей в смеси с цементом или пескоцементной смесью (в соотношении с клеем 1:1) в помещениях с нормальной влажностью. Допускается использование клея в качестве упрочняющей добавки в цементные растворы. Расход клея 0,4-1кг/м². Применять при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.</p>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°С и относительной влажности 70% - 24ч.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
НЕТТО	1кг; 2,5кг.
СОСТАВ	Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксипропилцеллюлоза, мел, консервант, пеногаситель, модификатор реологии.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»