



Наименование:	Эмаль акриловая для пола «Профи» полуматовая ВД-АК-1179
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри жилых и производственных помещений (гаражах, мастерских и т.д.), а также подходит для окраски дверей, мебели и др. поверхностей внутри помещений.
Свойства и особенности:	Эмаль представляет собой вязкую однородную массу, практически без запаха. После высыхания образует гладкую, полуматовую, устойчивую к истиранию поверхность. Отличительной особенностью покрытия является водостойкость и устойчивость к истиранию. Маслостойкая. Выпускается несколько цветов. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков, бетонных полов в гаражах, мастерских и т.п., а также подходит для окраски дверей, мебели и др. поверхностей внутри помещений.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или ручная колеровочными пастами ТМ "VGT" в пастельные тона. Рекомендуется использовать эмаль одной партии во избежание различий в оттенке.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	20%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Возможно нанесение на старую масляную или пентафтальевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой и грунтованием грунтовкой по старой краске ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение эмали с межслойной сушкой 2 часа.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 80-100 г/м ² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной

	массы.
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, модифицирующие добавки, пигмент.
Плотность:	1,24 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2313-012-32998388-2010 изм. 1-6