



Наименование:	Краска фасадная по дереву белая ВД-АК-1180
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для фасадных работ по дереву и OSB, а также для окраски бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую жидкость. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска фасадная по дереву обеспечивает высокую паропроницаемость и эластичность красочной плёнки, что повышает её срок службы на деревянном фасаде. Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации), обладает водо- и атмосферостойкостью.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или ручная колеровочными красками или пастами ТМ "VGT" в пастельные тона. Рекомендуется использовать краску одной партии во избежание различий в оттенке.
Белизна:	Не менее 90%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
Расход:	Ориентировочный расход краски 180-200 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,60 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 55%.

Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5