



Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.7-2016



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, посыпка базальтовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетического оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СБС-модифицированный битум;
- широкий клеевой слой;
- высококачественная базальтовая посыпка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	Битумно-полимерное	ГОСТ 30547-97
Потеря посыпки	г/обр.	не более	1.2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покр. слоев относит. основы при 100°C	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не менее	100	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999)
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП2	ГОСТ Р 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	±3	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота	мм	±3	250	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина одного слоя	мм	±0,2	3.4	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоев в гонте	-	-	-	СТО 72746455-3.5.7-2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
м ² в упаковке	м ²	-	5
Количество штук в упаковке	шт	-	20
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	27.5
Количество упаковок на поддоне	шт	-	40
м ² на паллете	м ²	-	200

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2025
- Инструкция по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS методом наплавления 2020
- СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

ФСБЦ: 12.1.03.03-0001

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

